



**RUBBER SERVICE SRL**

## **DESMOLDANTE 6201**

**Desmoldante 6201** es un desmoldante especialmente desarrollado para la industria del caucho, elaborado sobre la base de alcoholes superiores y ceras, totalmente exento de siliconas.

**Desmoldante 6201** es un desmoldante apropiado para la fabricación de productos elaborados en base a compuestos de cauchos SBR, BR, NBR, EPDM, IIR y sus mezclas con NR, y para compuestos de EVA.

**Desmoldante 6201** debe ser usado en cada ciclo de moldeo, funcionando como una barrera física entre el molde y el compuesto, no produciendo ninguna reacción química con el molde o compuesto.

La utilización de **Desmoldante 6201** reemplaza el uso de siliconas, con las siguientes ventajas :

- 1)- *Es totalmente soluble en agua.*
- 2)- *Su utilización elimina todos los problemas inherentes a siliconas.*
  - 2a)- *No afecta la adhesión entre diferentes sustratos.*
  - 2b)- *Puede ser eliminado de productos, herramientas y lugares de trabajo por simple lavado con agua.*
  - 2c)- *No interfiere en circuitos eléctricos de las prensas.*  
*Adicionalmente, los solventes habituales de limpieza de tales circuitos lo solubilizan.*
- 3)- *Prolonga sensiblemente el período de uso de moldes sin necesidad de limpieza.*

Forma de uso : Debe disolverse 1 parte de **Desmoldante 6201** en 20 a 50 partes de agua, dependiendo del tipo de compuestos utilizados y la complejidad de la forma de los moldes. A concentraciones mayores se genera una barrera mas efectiva contra la deposición de residuos poliméricos sobre la superficie de los moldes.

Envases

**Desmoldante 6201** se presenta en tambores de 200 Kg. y bidones de 20 Kg.

Estabilidad: El producto es estable hasta 24 meses si las condiciones de almacenaje son normales, es decir, lugares frescos.

Las recomendaciones para el uso de nuestros productos están basadas en tests considerados confiables. Sin embargo Rubber Service SRL no garantiza los resultados a ser obtenidos por otros bajo diferentes condiciones. Nada en este folleto es entendido como un intento de infringir cualquier patente.

Besares 4585 (1702) Ciudadela, Buenos Aires, Argentina

Teléfono : 54-11-4657-2992 Fax : 54-11-4657-5040

**[www.rubberservice.com.ar](http://www.rubberservice.com.ar)**